

Характеристики

Область применения	Средние контуры высокого давления
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озono- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 853 2SN
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C



Информация о продукте

DN*	25
Размер	16
Дюймы	1"
Внутренний Ø min.	25.4 mm
Внутренний Ø макс.	26.4 mm
Ø Вставка min.	34.1 mm

Ø Вставка макс.	35.7 mm
Наружный Ø макс.	38.9 mm
Рабочее давление	165 bar
Испытательное давление	325 bar
Продавливающее усилие	650 bar
Мин. радиус изгиба	300 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.