

Характеристики

Область применения	Средние контуры высокого давления
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озono- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 853 2SN
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C



Информация о продукте

DN*	76
Размер	48
Дюймы	3"
Внутренний Ø min.	75.6 mm
Внутренний Ø макс.	77.2 mm
Ø Вставка min.	85.4 mm

Ø Вставка макс.	88.4 mm
Наружный Ø макс.	92.6 mm
Рабочее давление	45 bar
Испытательное давление	90 bar
Продавливающее усилие	180 bar
Мин. радиус изгиба	912 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.